

Solano® 10

Propiedades

- Buena resistencia a la corrosión
- Muy buena aptitud a la deformación
- Excelente resistencia a la abrasión
- Libre de ftalatos

Aplicaciones	En exteriores: construcción (cerramientos, cubiertas)	
Descripción	Espesor	200 micras
	Composición	Z225 o equivalente Cara superior: Acabado de 200 micras Cara inferior: Capa de 5, 7, 10 ó 12 micras Disponible en acabado doble cara (consúltenos)
	Colores	Gama completa (consultar la gama de colores Solano®) Colores específicos previa consulta
	Aspecto	Repujado (textura tipo grano de cuero, granulado, rayas de anchura media, madera, rayas finas) Liso (consúltenos)
Características	Adherencia del recubrimiento	≤ 1 T
	Resistencia al agrietamiento en plegado	≤ 3 T
	Resistencia a impactos	Muy buena
	Dureza "lápiz" superficial	4 a 6B
	Resistencia a la corrosión: • Ensayo de niebla salina	700 horas
	Resistencia a la condensación (QCT): • Ensayo QCT	700 horas
	Resistencia a ácidos y bases	Buena
	Resistencia a disolventes: • Alifáticos y alcohólicos • Cetónicos • Aromáticos	Muy buena Baja Buena a muy buena
	Resistencia a aceites minerales	Muy buena
Garantía automática	Rogamos consulten la "Solano® Automatic Guarantee" en el módulo Products & Services > Guarantee organic coated steel en www.arcelormittal.com/fce • Resistencia a la perforación de la chapa • Resistencia a la delaminación de la pintura • Aspecto	
Clasificación según reacción al fuego	Norma EN 14783	Cs2d0