Prélaqué Basic

Propriété	Peinture thermodurcissable	
Applications	Revêtement d'épaisseur moyen pour l'extérieur	
Description	Épaisseur	25 microns
	Composition Face supérieur:	Imprimation de 5 microns + couche de finition de 20 microns
	Face inférieur:	Couche de 5 ou 7 microns
	Brillance	20-30 UB
	Couleurs	Gamme de couleur éspecifique Autres couleurs après consultation
	Aspect	Lisse
Performance	Protection temporaire (optionel)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud
	Característiques Adherénce du revêtement (pliage en T)	≤ 2 T
	Résistance à la fissuration du pliage (pliage en T)	≤ 3 T
	Résistance aux chocs	15 J
	Résistance à la rayure Clemen	≥ 1,5 kg
	Dureté "crayon" superficielle	HB a H
	Résistance à la corrosion: • Test de rouillard salin	240 heures
	Résistance à la condensation (QCT)	1000 heures
	Résistance à la radiation UV: • Test QUV (UVA + H2O) (2000 heures)	ΔE ≤ 5; GR ≥ 30%
Remarques	Ces caractéristiques font référence éspecialement au revêtement metallique de Z140.	

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Dossier de Cloisons Métalliques".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com