Prelacado Basic

Propiedades	Pintura termoendurecible	
Aplicaciones	Recubrimiento de espesor medio para exteriores	
Descripción	Espesor	25 micras
	Composición Cara superior:	Imprimación de 5 micras + capa de acabado de 20 micras
	Cara inferior:	Capa de 5 ó 7 micras
	Brillo	20-30 UB
	Colores	Gama de colores específico Otros colores previa consulta
	Aspecto	Liso
Características	Protección temporal (opcional)	Película auto-adhesiva o termosellada
	Características Adherencia del recubrimiento (plegado en T)	≤ 2 T
	Resistencia al agrietamiento en plegado (plegado en T)	≤ 3 T
	Resistencia a impactos	15 J
	Resistencia a arañazos Clemen	≥ 1,5 kg
	Dureza “lápiz” superficial	HB a H
	Resistencia a la corrosión: • Ensayo de niebla salina	240 horas
	Resistencia a la condensación (QCT)	1000 horas
	Resistencia a la radiación UV: • Ensayo QUV (UVA + H2O) (2000 horas)	ΔE ≤ 5; GR ≥ 30%
Observaciones	Estas características se refieren especialmente al recubrimiento metálico Z140.	

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de cerramientos métalicos.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com